

DUTRAL® K EP(D)M

TER 4038 EP

Терполимер этилена - пропилендиена

Dutral® K TER 4038 EP представляет собой этилен - пропилендиеновый сополимер, полученный методом суспензионной полимеризации с использованием катализатора Циглера-Натта на заводе в Йосу в Корее.
В процессе производства добавляется неокрашивающий антиоксидант.

Основные свойства	Ед.изм.	Среднее значение
Вязкость по Муни ML 1+4(125 °C)	MU	60
Содержание летучих веществ	% wt	0.7 max
Содержание золы	% wt	0.3 max
Содержание пропилена	% wt	27
Содержание этилена	% wt	68,6
Содержание этилиденнорборнена	% wt	4,4

Основные характеристики

Эластомеры Dutral® K характеризуются превосходной стойкостью к старению и атмосферным воздействиям, хорошей устойчивостью как к высоким, так и к низким температурам, низкими значениями постоянной твердости, хорошей стойкостью к большому количеству химических веществ.

Dutral® K TER 4038 EP - это полукристаллический терполимер общего назначения со средне-высокой молекулярной массой и средним содержанием диена. Составы на основе Dutral® K TER 4038 EP обеспечивают высокую скорость экструзии, быстрое отверждение, высокую степень отверждения и хорошие механические свойства.

Основные области применения

Автомобилестроение, кабели, механические изделия, здания, бытовая техника, модификация полимеров.

Физическая форма

Кипы, завернутые в снимающуюся низкоплавкую полиэтиленовую пленку; стандартный вес кипы: 25кг.

Упаковка

Одноразовая металлическая обрешетка, вес нетто 750 кг;
Кипа весом 25 кг, 30 брикетов в ящике (1465 x 1150 x H1123 мм).

Условия хранения

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от 20°C до 30°C; избегать попадания прямых солнечных лучей.Срок годности 36 месяцев