



中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司
PetroChina Jilin Petrochemical Company Organic Synthetic Factory
7 East Zunyi Road, Longtan District, Jilin City 132000, Jilin Province, China

Каучук этиленпропилендиеновый J-2070

Технические характеристики

Анализ элемента	Стандарт инспекции	Метод испытаний
Внешний вид	Белый или светло-желтовато-зеленый или кусковой > Без посторонних включений	визуально
Летучие вещества/% $\leq$	0.50	GB/T 24131. 1-2018
зольность/% $\leq$	0.07	GB/T 4498. 1-2013
этилен/%	54,8 ~ 60.8	SH/T 1751-2005
ENB/%	0.9 ~ 2.9	SH /T 1921-2006
Ванадий/Мг/г $\leq$	5	SH/T 1814-2017
Вязкость по Муни(ML_{1+4} 125 °C)	39 ~ 49	GB/T 1232. 1-2016
напряжение при удлинении на 300%(160°C > 30минут) МПа $\geq$	5.0	SHT 1743-2011
Прочность при растяжении (160°C> 30минут) МПа $\geq$	13.0	SH/T 1743-2011
Относительное удлинение при разрыве(160°C 、 30 минут) % $\geq$	390	SH/T 1743-2011

Срок годности 3 года с даты изготовления
Фасовка по 25 кг в полиэтиленовом пакете

PetroChina Jilin Petrochemical Company Organic Synthetic Factory

