

Zhanber® HNBR

Паспорт изделия

ZN28255

Описание продукта:

Частично гидрированный сополимер бутадиена и акрилонитрила, разработанный в первую очередь для динамических применений, требующих отличной устойчивости к теплу, озону, химическим веществам и неполярным углеводородным жидкостям. Применение этого продукта относится к транспортным средствам, кондиционерам, нефтепромыслам и полиграфическому делу. Системы отверждения серы используются для улучшения динамических свойств и адгезии к стальным и текстильным армирующим материалам. Системы пероксид/соагент можно использовать для повышения устойчивости к нагреву и деформации при сжатии.

Свойства:

Элемент	Метод испытания	Номинальный показатель
Содержание йода, мг/100 мг	ISO17564:2001/SH/T 1763-2008	23-31
Вязкость по Муни, (1+4) при 100 °C	ISO289/GB/T 1232.1-2016	50±7
Летучие вещества, %	ISO248/GB/T 24131-2009	≤0.5
Содержание акрилонитрила, %	ISO 24698-2	28±1.5

Другие характеристики продукта:

Плотность, г/см ³	ISO2781:2007	0.94
------------------------------	--------------	------

Растворимость Растворим в МЕТИЛЭТИЛКЕТОНЕ

Цвет: от светло-серого до темно-коричневого

Упаковка: Мешки по 25 кг, завернутые в прозрачную полиэтиленовую пленку, внешняя упаковка – бумажный ящик, 500 кг/поддон.

Срок годности: 36 месяцев, хранить в прохладном и сухом месте вдали от света при температуре 35°C. Соответствующие данные по безопасности и ссылки, а также, возможно, необходимые этикетки, можно найти в паспорте безопасности, более подробную информацию см. в MSDS.

(Zhanber®-HNBR) является зарегистрированным товарным знаком Zannan SciTech Co., Ltd. Номер выпуска: 9425281 Управление товарных знаков Китая, доступ с 21 июня 2012 г. по 20 июня 2022 г

Официальный представитель в РФ СОДРУЖЕСТВО, ООО

Tel: +7 812 242 60 01

Web : www.concord-chem.ru op1@concord-chem.ru

Эта информация и наши технические рекомендации, будь то устные, письменные или в виде испытаний, предоставляются добросовестно, но без гарантий, и это также относится к случаям, когда затрагиваются права собственности третьих лиц. Наши рекомендации не освобождают вас от обязанности проверять предоставленную в настоящее время информацию, особенно информацию, содержащуюся в наших данных по безопасности и технических информационных бюллетенях, и тестировать наши продукты на предмет их пригодности для предполагаемых процессов и применений. Из-за влияния рецептуры и оборудования применение, использование и обработка наших продуктов и продуктов, изготовленных вами на основе наших технических рекомендаций, находятся вне нашего контроля и, следовательно, полностью под вашей ответственностью