

Паспорт изделия

ZN35156

Описание продукта: Частично гидрированный сополимер бутадиена и акрилонитрила, разработанный в первую очередь для динамических применений, требующих отличной устойчивости к теплу, озону, химическим веществам и неполярным углеводородным жидкостям. Применение этого продукта относится к транспортным средствам, кондиционерам, нефтепромыслам и полиграфическому делу. Системы отверждения серы используются для улучшения динамических свойств и адгезии к стальным и текстильным армирующим материалам. Системы пероксид/соагент можно использовать для повышения устойчивости к нагреву и деформации при сжатии.

С в о й с т в а

Элемент	Метод испытания	Номинальный показатель
Содержание йода, мг/100 мг	ISO17564:2001/SH/T 1763-2008	10-17
Вязкость по Муни, (1+4) при 100 °C	ISO289/GB/T 1232.1-2016	60±7
Летучие вещества, %	ISO248/GB/T 24131-2018	≤0.5
Содержание акрилонитрила	ISO 24698-2	36±1.5

Другие характеристики

продукта: Плотность г/см³ ISO2781:2007 0.96

Растворимость: Растворим в МЕТИЛЭТИЛКЕТОНЕ

Цвет: от светло-серого до черно-коричневого

Упаковка: Мешки по 25 кг, завернутые в прозрачную полиэтиленовую пленку, внешняя упаковка – бумажный ящик, 500 кг/поддон.

Срок годности: 36 месяцев, хранить в прохладном и сухом месте, вдали от света при температуре ниже 35°C. Соответствующие данные по безопасности и ссылки, а также, возможно, необходимые этикетки можно найти в паспорте безопасности, более подробную информацию см. в MSDS.

(Zhanber®-HNBR) является зарегистрированным товарным знаком Zannan SciTech Co., Ltd. Номер выпуска: 9425281 Управление товарных знаков Китая, доступ с 21 июня 2012 г. по 20 июня 2022 г.

Дистрибьютор в РФ ООО "Содружество"

Tel: +7 921 404 94 70

Эта информация и наши технические рекомендации, будь то устные, письменные или в виде испытаний, предоставляются добросовестно, но без гарантий, и это также относится к случаям, когда затрагиваются права собственности третьих лиц. Наши рекомендации не освобождают вас от обязанности проверять предоставленную в настоящее время информацию, особенно информацию, содержащуюся в наших данных по безопасности и технических информационных бюллетенях, и тестировать наши продукты на предмет их пригодности для предполагаемых процессов и применений. Из-за влияния рецептуры и оборудования применение, использование и обработка наших продуктов и продуктов, изготовленных вами на основе наших технических рекомендаций, находятся вне нашего контроля и, следовательно, полностью под вашей ответственностью.